

2019 年 EPS 板导热系数及抗拉度 比对试验结果通知单

计划名称：《关于开展 2019 年镇江市建设工程用节能材料实验
室间比对试验工作的通知》（镇检协[2019]7 号）

实验室名称：镇江市建设工程质量检测中心有限公司

样品 编号	检测人 员姓名	测试项目	中位值	标准化四 分位距 (NIQR)	检测 结果	实验室 Z 比分数	结果 评价
1 (A9)	李 鹏	导热系数 W/ (m. K)	0.0363	0.00015	0.0363	0.00	满意
1 (B5)	荆亚韡	抗拉强度 MPa	0.27	0.00741	0.27	0.00	满意

注：1. $|Z| \leq 2$ 为满意结果； $2 < |Z| < 3$ 为有问题的结果；
 $|Z| \geq 3$ 为不满意结果。

2. 本结果通知单需与比对试验结果报告结合使用。

镇江市建设工程质量检测协会

二〇一九年八月三十日



2019 年 EPS 板导热系数及抗拉度 比对试验结果通知单

计划名称：《关于开展 2019 年镇江市建设工程用节能材料实验
室间比对试验工作的通知》（镇检协[2019]7 号）

实验室名称：镇江市丹徒区建筑工程质量检测中心

样品 编号	检测人 员姓名	测试项目	中位值	标准化四 分位距 (NIQR)	检测 结果	实验室 Z 比分数	结果 评价
3 (A1)	吴 晖	导热系数 W/ (m. K)	0.0363	0.00015	0.0364	0.67	满意
3 (B7)	朱 林	抗拉强度 MPa	0.27	0.00741	0.27	0.00	满意

注：1. $|Z| \leq 2$ 为满意结果； $2 < |Z| < 3$ 为有问题的结果；

$|Z| \geq 3$ 为不满意结果。

2. 本结果通知单需与比对试验结果报告结合使用。

镇江市建设工程质量检测协会

二〇一九年八月三十日



2019 年 EPS 板导热系数及抗拉度 比对试验结果通知单

计划名称：《关于开展 2019 年镇江市建设工程用节能材料实验
室间比对试验工作的通知》（镇检协[2019]7 号）

实验室名称：丹阳市建设工程质量检测中心

样品 编号	检测人 员姓名	测试项目	中位值	标准化四 分位距 (NIQR)	检测 结果	实验室 Z 比分数	结果 评价
2 (A4)	高秋琴	导热系数 W/ (m. K)	0.0363	0.00015	0.0362	-0.67	满意
2 (B6)	张 敏	抗拉强度 MPa	0.27	0.00741	0.27	0.00	满意

注：1. $|Z| \leq 2$ 为满意结果； $2 < |Z| < 3$ 为有问题的结果；

$|Z| \geq 3$ 为不满意结果。

2. 本结果通知单需与比对试验结果报告结合使用。

镇江市建设工程质量检测协会

二〇一九年八月三十日



2019 年 EPS 板导热系数及抗拉度 比对试验结果通知单

计划名称：《关于开展 2019 年镇江市建设工程用节能材料实验
室间比对试验工作的通知》（镇检协[2019]7 号）

实验室名称：镇江新区建设工程质量中心试验室

样品 编号	检测人 员姓名	测试项目	中位值	标准化四 分位距 (NIQR)	检测 结果	实验室 Z 比分数	结果 评价
6 (A6)	李 晨	导热系数 W/ (m. K)	0.0363	0.00015	0.0364	0.67	满意
6 (B1)	龚 旭	抗拉强度 MPa	0.27	0.00741	0.27	0.00	满意

注：1. $|Z| \leq 2$ 为满意结果； $2 < |Z| < 3$ 为有问题的结果；
 $|Z| \geq 3$ 为不满意结果。

2. 本结果通知单需与比对试验结果报告结合使用。

镇江市建设工程质量检测协会

二〇一九年八月三十日



2019 年 EPS 板导热系数及抗拉度 比对试验结果通知单

计划名称：《关于开展 2019 年镇江市建设工程用节能材料实验
室间比对试验工作的通知》（镇检协[2019]7 号）

实验室名称：扬中市建设工程质量检测中心

样品 编号	检测人 员姓名	测试项目	中位值	标准化四 分位距 (NIQR)	检测 结果	实验室 Z 比分数	结果 评价
4 (A7)	施翠红	导热系数 W/ (m. K)	0.0363	0.00015	0.0362	-0.67	满意
4 (B3)	朱 彤	抗拉强度 MPa	0.27	0.00741	0.26	-1.35	满意

- 注：1. $|Z| \leq 2$ 为满意结果； $2 < |Z| < 3$ 为有问题的结果；
 $|Z| \geq 3$ 为不满意结果。
2. 本结果通知单需与比对试验结果报告结合使用。

镇江市建设工程质量检测协会

二〇一九年八月二十日



2019 年 EPS 板导热系数及抗拉度 比对试验结果通知单

计划名称：《关于开展 2019 年镇江市建设工程用节能材料实验
室间比对试验工作的通知》（镇检协[2019]7 号）

实验室名称：句容市建筑工程质量检测中心

样品 编号	检测人 员姓名	测试项目	中位值	标准化四 分位距 (NIQR)	检测 结果	实验室 Z 比分数	结果 评价
5 (A5)	夏 徽	导热系数 W/ (m. K)	0.0363	0.00015	0.0364	0.67	满意
5 (B2)	韦 进	抗拉强度 MPa	0.27	0.00741	0.26	-1.35	满意

注：1. $|Z| \leq 2$ 为满意结果； $2 < |Z| < 3$ 为有问题的结果；

$|Z| \geq 3$ 为不满意结果。

2. 本结果通知单需与比对试验结果报告结合使用。

镇江市建设工程质量检测协会

二〇一九年八月二十日



2019 年 EPS 板导热系数及抗拉度 比对试验结果通知单

计划名称：《关于开展 2019 年镇江市建设工程用节能材料实验
室间比对试验工作的通知》（镇检协[2019]7 号）

实验室名称：镇江市精业工程检测有限公司

样品 编号	检测人 员姓名	测试项目	中位值	标准化四 分位距 (NIQR)	检测 结果	实验室 Z 比分数	结果 评价
7 (A2)	潘 丹	导热系数 W/ (m. K)	0.0363	0.00015	0.0362	-0.67	满意
7 (B4)	张 慧	抗拉强度 MPa	0.27	0.00741	0.26	-1.35	满意

注：1. $|Z| \leq 2$ 为满意结果； $2 < |Z| < 3$ 为有问题的结果；
 $|Z| \geq 3$ 为不满意结果。

2. 本结果通知单需与比对试验结果报告结合使用。

镇江市建设工程质量检测协会

二〇一九年八月三十日

